TECHNICKÝ LIST
č. BIT-602

bituBIT® GV 35

Zloženie pásu	• **Úprava horného povrchu pásu:** jemnozrnný minerálny posyp • **Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:** oxidovaný asfalt • **Nosná vložka:** sklená rohož • **Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:** oxidovaný asfalt • **Úprava spodného povrchu pásu:** taviteľná fólia
Technická špecifikácia	• EN 13969:2004/A1:2006 Asfaltované pásy proti vlhkosti • EN 13707:2004+A2:2009 Hydroizolačné pásy na hydroizoláciu striech
Účel použitia	• **Hydroizolácia striech.** Pás sa používa ako podkladová či medzivrstva. • **Hydroizolácia podzemných častí stavieb a podzemných objektov proti zemnej vlhkosti**
Spôsob použitia	• Celoplošné natavenia asfaltérskym horákom. Presahy pásov min. šírky 10 cm musia byť homogénne zvarené. Teplota konštrukcie, materiálu a vzduchu pri položení v rozsahu +5 °C až +30 °C. Podklad pred natavením napenetrovať.
Balenie	• Pásy sa dodávajú v rolkách. Rolky sú zabezpečené proti rozbaleniu pomocou 100% recyklovateľného obalu z recyklovaného papiera. Výrobky sa dodávajú na paletách fixované vo vertikálnej polohe.
Označenie	• Údaje o výrobku sú uvedené na baliacom obale alebo identifikačnom štítku, prípadne ich kombináciou a spĺňajú požiadavky príslušných noriem.
Preprava	• Preprava sa vykonáva vo vertikálnej polohe v uzavretých dopravných prostriedkoch. Prepravu v nekrytých dopravných prostriedkoch možno vykonať len v prípade, že výrobky sú prepravované na paletách zabezpečených zmršťovacou fóliou.
Skladovanie	• Výrobok sa skladuje vo vertikálnej polohe na paletách. Rolky musia byť chránené pred priamym vetrom, slnečným žiarením a inými zdrojmi tepla, ktoré by mohli spôsobiť ich deformáciu.

Balenie

Rozmer pásu (š x d)	Počet roliek na palete (ks)	Plocha rolky (m^2)	Plocha na palete (m^2)	Váha palety brutto cca (kg)
1 x 10	24	10	240	750

Distribútor:
BITUMAT SK, s.r.o.
Bojnická 18, 831 04, Bratislava
Slovensko
bitumat@bitumat.sk
www.bitumat.sk

Výrobca:
Charvát a.s.
Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí
Česká republika
info@charvat.cz
www.charvat.cz

bituBIT® GV 35

Charakteristika		Skúšobná metóda/klasifikácia	Jednotka	Hodnota	Tolerancia
Typ výstuže		-	-	sklená rohož	-
Úprava horného povrchu pásu		-	-	piesok	-
Úprava dolného povrchu pásu		-	-	taviteľná fólia	-
Viditeľné chyby		EN 1850-1	-	bez zjavných chýb	
Priamosť		EN 1848-1	mm/10 m	max. 20	-
Dĺžka		EN 1848-1	m	min. 10	-
Šírka		EN 1848-1	m	1	± 1 cm
Hrúbka		EN 1849-1	mm	2,5	± 0,4
Ohybnosť pri nízkej teplote		EN 1109	°C	0	-
Odolnosť proti stekaniu pri vyšších teplotách		EN 1110	°C	70	-
Pevnosť spoja		EN 12317-1	N/5 cm	250	± 50
Najväčšia ťahová sila – priečny smer		EN 12311-1	N/5 cm	250	± 50
Najväčšia ťahová sila – pozdĺžny smer		EN 12311-1	N/5 cm	450	± 50
Najväčšie pretiahnutie – priečny smer		EN 12311-1	%	≥ 2	-
Najväčšie pretiahnutie – pozdĺžny smer		EN 12311-1	%	≥ 2	-
Odolnosť voči pretrhnutiu		EN 12310-1	N	≥ 40	-
Odolnosť voči nárazu		EN 12691	mm	400	-
Odolnosť proti statickému zaťaženiu		EN 12730	kg	2	-
Priepustnosť vodnej pary		EN 1931	μ	> 20000	-
Odolnosť voči požiaru		EN 13501-5	-	podľa strešného systému	-
Reakcia na oheň		EN 13501-1	trieda	E	-
Vodotesnosť		EN 1928	kPa	10	-
Umelé starnutie	ohybnosť	EN 1296, EN 1109	°C	pri 0 °C vyhovuje	-
	stekavosť	EN 1296, EN 1110	°C	pri 70 °C vyhovuje	-
	vodotesnosť	EN 1296, EN 1928	kPa	pri 10 kPa vyhovuje	-
Vplyv chemikálií na vodotesnosť		EN 1847, EN 1928	-	vyhovuje	-
Neobsahuje zložky a prísady považované za nebezpečné.					

Uvedené hodnoty sú stanovené štatisticky a môžu vykazovať tolerancie.

Distribútor:
BITUMAT SK, s.r.o.
Bojnická 18, 831 04, Bratislava
Slovensko
bitumat@bitumat.sk
www.bitumat.sk

Výrobca:
Charvát a.s.
Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí
Česká republika
info@charvat.cz
www.charvat.cz