

TECHNICKÝ LIST

ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ LAK EXPRES (FIMIZOL-S)

| | |
|-------------------------|--|
| Popis materiálu: | <ul style="list-style-type: none"> Asfaltový penetračný lak Expres je organický rozpúšťadlový bitúmenový základný náter. Vyznačuje sa vysokou priľnavosťou a krátkou dobou schnutia. Penetrácia sa nanáša na podklad, čím zaručuje zvýšenú rýchlosť prác. |
| Oblasť použitia: | <ul style="list-style-type: none"> Príprava (ošetrenie) podkladu pred aplikáciou nataviteľných samolepiacich, strešných a ďalších hydroizolačných materiálov na báze asfaltu. Na všetky stavebné bitúmenové hydroizolačné podklady. Na betónové podklady, murivo, drevo a kovové povrchy ako prostriedok na zabezpečenie priľnavosti (na odstránenie prachu a pórovitosti). |
| Spôsob použitia: | <ul style="list-style-type: none"> Používa sa za studena, bez riedenia, po dôkladnom premiešaní. Môže sa nanášať štetcom, valčekom alebo strojom. Ďalší postup sa môže začať po zaschnutí povrchu. Základný náter by sa nemal zahrievať. Používanie otvoreného ohňa je ZAKÁZANÉ. Používanie v interiéri sa neodporúča. Pri spomenutom spôsobe aplikácie je penetrácia vtieraná do povrchu, saturuje ho a spevňuje, čím zaisťuje pevné spojenie hydroizolačnej krycej vrstvy s povrchom. Pred nanosením musí byť podklad zbavený prachu, nečistôt a mastných škvŕn. Pokiaľ je teplota vzduchu nižšia než +4°C, je nutné penetráciu pred aplikáciou ponechať v miestnosti pri izbovej teplote aspoň 24°C. Teplota vzduchu pri aplikácii nesmie byť nižšia než -5°C. |
| Spotreba: | <ul style="list-style-type: none"> Priemerná spotreba náteru: 0,3 l/m²-0,4 l/m² Spotreba základného náteru: 0,23 – 0,57 l/m². 1l na 2,5 m² povrchu. |
| Balenie: | <ul style="list-style-type: none"> Kovové vedro: 5l (4,5kg), 10l (9kg), 25l (23kg) Kovový sud: 200l (180kg) |
| Skladovanie: | <ul style="list-style-type: none"> Uschovávať mimo sálavého tepla, v interiéri, na chladnom a suchom mieste (v rozmedzí od 0 °C do 40 °C)! Záručná doba skladovateľnosti je 12 mesiacov v pôvodnom balení a pri skladovaní podľa pokynov. |
| Doprava: | <ul style="list-style-type: none"> Výrobok je prepravovaný všetkými druhmi dopravy v zakrytých vozidlách v súlade s Pravidlami o preprave tovaru. |

| Vlastnosti výrobku | | |
|--------------------------------|----------|---------|
| Parameter | Jednotka | Hodnota |
| Skupenstvo | - | tekuté |
| Farba | - | čierna |
| Obsah bitúmenu | % | min. 30 |
| Bod tavenia PK (R&B) | °C | min. 55 |
| Bod vzplanutia podľa Markusona | °C | max. 35 |
| Tepelná odolnosť: | °C | 70 |
| Odolnosť proti chladu: | °C | 4 |
| Doba schnutia pri 20°C: | min | 60 |

ISO Standard

Produkty vyrobené podľa noriem ISO 9001 a ISO 140001

