

TECHNICKÝ LIST

PENETRAČNÝ NÁTER UNI PRO

Popis výrobku:	Penetračný náter UNI PRO je jednozložková kvapalina na báze vodnej disperzie styren-akrylátového kopolyméru SOKRAT, po vytvrdnutí vytvárajúca transparentný polymérovou vodou nerozpustný film. Zjednocuje nasiakavosť podkladu a zvyšuje adhéziu následných vrstiev.
Vlastnosti:	Penetračný náter je po vytvrdnutí nerozpustný vo vode. Zvyšuje pevnosť, pružnosť a kotvenie a je paropriepustný.
Použitie:	- Penetračný a kotviaci náter pod fasádne náterové hmoty. - Penetračné nátery nových stien z tehlového muriva a iných minerálnych podkladov pred nanášaním omietky. - Penetračné nátery nových aj starých omietok (vápenné, sadrové, štukové a pod.) sadrokartóny pred maliarskymi nátermi. - Penetračné nátery anhydritových podkladov.
Balenie:	- Fľaša – 1l - Bandaska – 5l
Farba:	mliečna biela
Podklad:	Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.
Aplikácia:	Nanášame štetcom, valčekom alebo striekaním. Vlhkosť podkladov pred aplikáciou musí byť v súlade s STN 74 4505. Po zaschnutí nanášame ďalšiu technologickú vrstvu (malta, betón, lepidlo, náter a pod.) priamo na penetrovaný povrch. Náter je možné riediť vodou v pomere od 1:2 až 1:15. Pri aplikácii na veľmi nasiakavý podklad je potrebné náter po zaschnutí opakovať. Po zaschnutí nanášame maltu (omietku) priamo na zaschnutý povrch. Spotreba na náter je 0,04 – 0,1 l/m².
Upozornenie:	Nemožno nanášať na zmrznuté podklady.
Čistenie:	Zaschnutý zvyšok (polymér) od náterov nemožno rozpustiť vo vode a ani v organických rozpúšťadlách, v ktorých iba buble. Najefektívnejším riešením je použitie acetónu tak, že sa pomocou textílie (navlhčenej rozpúšťadlom) postupne sníma zaschnutý polymér z podkladu. V prípade veľkých zvyškov musí organické rozpúšťadlo pôsobiť na narušenie štruktúry dlhšie. Rozpúšťadlo acetón, riedidlo C-6000 a i. pri nitrocelulózne farbe nie sú toxické ako toluén, ale odporúčame dodržať bezpečnosť práce. Riedidlá pre syntetické farby a iné rozpúšťadlá s dlhším uhlíkovodíkovým reťazcom štruktúru zaschnutého polyméru z náteru 2802A narušia pomalšie iba nabublajú a rozmažú. Zanedbanie skorého umytia vodou všetkých znečistených miest prináša spomenuté problémy pri čistení. Polymér na podklade veľmi pevne drží a pri penetrácii povrchu ich nenávratne spevňuje.
Bezpečnosť:	Vid' << Karta bezpečnostných údajov >>
Skladovanie:	Pri teplotách od +5°C do +25°C, v originálnom neotvorenom balení. Doba skladovania je 24 mesiacov od dátumu výroby.

PENETRAČNÝ NÁTER UNI PRO

Technické vlastnosti			
Základ:	emulzia kopolymérov		
Konzistencia:	nízkoviskózna kvapalina		
Hustota:	g/cm ³	1,01	
Viskozita:	mPA.s	70	STN 67 3016
Tepelná odolnosť:	°C	+5	pri preprave nesmie zmrznúť
Aplikačná teplota:	°C	+5/+40	
Doba stvrdnutia penetračného náteru:	hod.	2-4	v závislosti na teplote a relatívnej vlhkosti
Približná spotreba:	l/m ²	0,04 – 0,10	V závislosti na nerovnosti a nasiakavosti podkladu pri riedení až 1:15
Výdatnosť:	m ² /l	až 40	pri riedení 1:15 na slabo sajúcom podklade