

G-Special STOU 10W-40

Univerzálny traktorový olej

G-Special STOU 10W-40 je polysyntetický vysokovýkonný multifunkčný olej špeciálne vyvinutý na použitie v poľnohospodárskych zariadeniach, motoroch, prevodovkách a diferenciáloch so systémom mokrých brzd a integrovaným hydraulickým systémom. Výrobok sa môže použiť na celkové mazanie traktora a spĺňa požiadavky mnohých výrobcov traktorov

Použitie

- Celkové mazanie traktora, motor, prevodovka, diferenciál, hydraulický systém
- Traktory so systémom mokrých brzd
- Vývodové hriadele
- Zberné zariadenia
- Kombajny, zemné stroje, vysokozdvížné vozíky

Vlastnosti	Výhody
Viacúčelový produkt	Jeden olej pre mnohé aplikácie
Výborná tepelná a oxidačná stabilita	Zabraňuje nánosom, predlžuje životnosť tesnenia a zvyšuje životnosť zariadení a mazív
Ochrana proti opotrebeniu	Starostlivo vybrané základové oleje a balík aditív vytvárajú ochranný olejový film pre všetky komponenty traktora, čím sa predlžuje životnosť
Účinné vlastnosti pri trení a zaťažení	Zlepšený výkon hnacieho kola a odstránenie chvenia v mokrých brzdách
Vynikajúce vlastnosti pri nízkych teplotách	Jednoduchšie naštartovanie motora, zníženie opotrebenia kritického ventilu a dobrá hydraulická odozva
Dobrá ochrana proti hrdzi a korózii	Dlhá životnosť zariadenia, najmä v hydraulických súčiastkach
Kompatibilný s materiálmi spojky a elastómerov	Dlhšia životnosť spojky a zníženie úniku

Spĺňa požiadavky

- ACEA E3
- Allison C-4
- API CD/SE, CD/SF, CE/SF, CF, CF-4, CG-4
- API GL-4
- Caterpillar TO-2
- CCMC D4
- Fiat AF87
- Ford New Holland NH 8209203
- Ford WSS-M2C159B/C, WSS-M2C86B
- John Deere JDM J27

- MAN 271
- Massey Ferguson CMS M1144
- Massey Ferguson CMS M1145 (schválený)
- New Holland NH 024C
- Sauer Sunstrand/Danfoss Hydro Static Trans Fluid
- Sperry Vickers/Eaton I-280-S
- Sperry Vickers/Eaton M2950S
- ZF TE-ML 05K, 06B, 06C, 07B, 07D

Odporúčania

- MB 227.1
- MB 228.1

Typické vlastnosti

Vlastnosti	Testovacia metóda	G-Special STOU 10W-40
SAE stupeň	SAE J300	10W-40
Kinematická viskozita pri 40°C, mm²/s	ASTM D445	100,5
Kinematická viskozita pri 100°C, mm²/s	ASTM D445	14,5
Viskozitný index	ASTM D2270	150
Brookfield viskozita pri -35°C, mPa·s	ASTM D2983	6500
Bod vzplanutia (COC), °C	ASTM D92	228
Bod tuhnutia, °C	ASTM D97	-37
Hustota pri 15°C, kg/m³	ASTM D4052	877

Zdravie, bezpečnosť a životné prostredie

Informácie sú uvedené v príslušných bezpečnostných údajoch (SDS). Tieto poskytujú usmernenie o možných rizikách a opatreniach pri prvej pomoci spolu s účinkami na životné prostredie a likvidáciou použitých výrobkov. SDS sú k dispozícii na požiadanie prostredníctvom vašej predajnej kancelárie. Tento výrobok by sa nemal používať na iné účely ako je určený.