

TECHNICKÝ LIST

EPS CARBON 150 S

Popis materiálu:	<ul style="list-style-type: none"> Izolačné dosky EPS CARBON 150 S sú určené pre kontaktné zateplovacie systémy, izoláciu stien, stropov, podláh, priečok a izolácie s vyššími požiadavkami na pevnosť v tlaku a ohybe. Sú vyrobené pomocou najnovších technológií bez obsahu freónov (CFC a HCFC). Vyznačujú sa samozhášavou funkciou, zaručujúcou vyššiu požiarne bezpečnosť.
Oblasť použitia:	<ul style="list-style-type: none"> Dosky z expandovaného polystyrénu EPS CARBON 150 S sú určené na izoláciu energeticky úsporných stavieb typu pasívnych a nízkoenergetických konštrukcií (bežná hrúbka izolácie: 200–500 mm).
Aplikácia:	<ul style="list-style-type: none"> Dosky na tepelnú izoláciu EPS CARBON 150 S sú pokladané na väzbu natesno v jednej vrstve.
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> Rozmerová a tvarová stabilita Trvalá odolnosť proti vlhkosti Jednoduchá spracovateľnosť Ekonomická výhodnosť Biologická neutrálnosť Výborné technické vlastnosti Výborné úžitkové vlastnosti Dlhá životnosť
Požiadavky:	<ul style="list-style-type: none"> ČSN-EN 13163 Tepelno-izolačné výrobky pre stavebníctvo – Priemyslovo vyrábané výrobky z penového polystyrénu (EPS) - Špecifikácia.
Balenie:	<ul style="list-style-type: none"> Izolačné dosky EPS CARBON s rozmerom 1 000 x 500 mm a 1 000 x 1 000 mm sú balené do PE fólie v balíkoch s max. výškou 600 mm.
Doprava:	<ul style="list-style-type: none"> Dosky musia byť dopravované a skladované za podmienok vylučujúcich ich znehodnotenie.
Skladovanie:	<ul style="list-style-type: none"> Je dôležité dlhodobo neskladovať na priamom slnku.

Hrúbka (mm):	10	20	30	40	50	60	70
Počet dosiek v balíku:	56	30	20	15	12	10	8
Plocha dosiek (m ²):	28,00	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00	4,00
Objem dosiek (m ³):	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28
Hrúbka (mm):	80	90	100	120	140	150	200
Počet dosiek v balíku:	7	6	6	5	4	4	3
Plocha dosiek (m ²):	3,50	3,00	3,00	2,50	2,00	2,00	1,50
Objem dosiek (m ³):	0,28	0,27	0,30	0,30	0,27	0,30	0,30

EPS CARBON 150 S

Vlastnosti	Citované normy	Trieda	Stanovená hodnota
Dĺžka:	ČSN-EN 822	L3	± 3
Šírka:	ČSN-EN 822	W2	± 2
Hrúbka:	ČSN-EN 823	T2	± 2 mm
Pravouhlosť:	ČSN-EN 824	Sb2	± 2 mm / 1000 mm
Rovnosť:	ČSN-EN 825	P5	5 mm
Rozmerová stabilita za stálych podmienok:	ČSN-EN 1603	DS(N)2	± 0,2
Rozmerová stabilita za určených podmienok:	ČSN-EN 1604	DS(70,-)2	≤ 2
Napätie v tlaku pri 10% stlačení:	ČSN-EN 826	CS(10)150	≥ 150
Deformácia za určitých podmienok:	ČSN-EN 1605	DLT(2)5	≤ 5
Pevnosť v ohybe:	ČSN-EN 12089	BS 200	≥ 200
Tepelný odpor (hrúbka 50mm):	ČSN-EN 12667	-	1,35 m ² K/W
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	ČSN-EN 12667	-	0,036 W/mK
Reakcia na oheň:	ČSN-EN 13501-1	E	samozhášavý