

TECHNICKÝ LIST

PENETRÁCIA ASFALTOVÁ No3

Popis materiálu:	<ul style="list-style-type: none">Asfaltová penetrácia No3 je roztok olejového asfaltu, polymérov a lepidelových aditív v organických rozpúšťadlách. Vyznačuje sa vysokými penetračnými schopnosťami a krátkou dobou schnutia.
Oblasť použitia:	<ul style="list-style-type: none">Základný náter je určený pre povrchovú úpravu oceľových ortotropných mostných dosiek pred pokladaním ochrannej lepiacej vrstvy, pre ošetrovanie povrchu betónových dosiek mostných polí pred hydroizoláciou a pre ošetrovanie ďalších stavebných povrchov pred aplikáciou hydroizolácie.
Spôsob použitia:	<ul style="list-style-type: none">Práca je dôležitá vykonávať podľa návodu na obale. Teplotný rozsah – od -20°C do +40°C. Pri teplote pod +5 °C ponechajte tmel v teplej miestnosti po dobu najmenej 24 hodín. Doba schnutia za štandardných podmienok nie je dlhšia než 10 minút. Nepoužívajte v blízkosti otvoreného plameňa. Pracujte v dobre vetraných priestoroch. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami.
Spotreba:	<ul style="list-style-type: none">0,25 – 0,35 l/m²
Balenie:	<ul style="list-style-type: none">Kovové vedro: 10l, 20l
Skladovanie:	<ul style="list-style-type: none">Uchovávať na suchom mieste, mimo dosah slnečného žiarenia, pri teplote od -20°C do +30°C. Záručná doba skladovateľnosti je 18 mesiacov.
Doprava:	<ul style="list-style-type: none">Výrobok je prepravovaný všetkými druhmi dopravy v zakrytých vozidlách v súlade s Pravidlami o preprave tovaru.

Vlastnosti výrobku		
Parameter	Jednotka	Hodnota
Sušina (rozpätie od do):	%	25-30
Doba schnutia:	min	≤ 10
Relatívna viskozita (rozpätie od do):	s	10-30