

TECHNICKÝ LIST

ASFALTOVÝ LAK No25

Popis materiálu:	<ul style="list-style-type: none"> ASFALTOVÝ LAK No25 je roztok asfaltu v organických rozpúšťadlách so syntetickými prísadami a vysušacím prostriedkom. Povrch, ošetrovaný lakom, by mal byť po zaschnutí jednotný, lesklý, bez dier alebo prasklín.
Oblasť použitia:	<ul style="list-style-type: none"> ASFALTOVÝ LAK No25 je určený pre: <ul style="list-style-type: none"> ochrana plochy kovových konštrukcií a ich dielov počas krátkeho skladovania a prepravy; penetrácia a lakovanie betónu a iných tvrdých povrchov; príprava antiseptickej zmesi, ktorá chráni drevo.
Spôsob použitia:	<ul style="list-style-type: none"> Pred aplikáciou je nutné dobre premiešať. Spracovaný povrch musí byť suchý, čistý od prachu, olejov a iných nečistôt, a nesmie byť pokrytý námrazou. Lak sa nanáša v jednej alebo viac vrstvách štetcom, valčekom alebo ponorením. Použitie pri teplote od -20°C do $+40^{\circ}\text{C}$. Pri teplotách pod $+5^{\circ}\text{C}$ je nutné lak umiestniť do izbovej teploty po dobu minimálne 24 hodín. Doba schnutia vrstvy a medzivrstvy je 2 – 4 hodiny. Úplné zaschnutie je dosiahnuté po 24 hodinách.
Spotreba:	<ul style="list-style-type: none"> Kovový povrch: $0,2 \text{ l/m}^2$ Betónový a drevený povrch: $0,3 \text{ l/m}^2$
Balenie:	<ul style="list-style-type: none"> Kovové vedro: 20kg
Skladovanie:	<ul style="list-style-type: none"> Skladovanie na suchom mieste, mimo dosah slnečného žiarenia, pri teplote od -20°C do $+30^{\circ}\text{C}$.
Doprava:	<ul style="list-style-type: none"> Výrobok je prepravovaný všetkými druhmi dopravy v zakrytých vozidlách v jednej rade na výšku v súlade s Pravidlami o preprave tovaru.

Vlastnosti výrobku		
Parameter	Jednotka	Hodnota
Prídržnosť k podkladu: - betón - plech	MPa	$\geq 0,6$ $\geq 0,45$
Prídržnosť medzi vrstvami: (asfaltový pás – asfaltový pás) (asfaltový pás – betón)	MPa	$\geq 0,3$ $\geq 0,3$
Šmyková pevnosť lepeného zdroja:	kN/m	4,0
Tepelná odolnosť:	$^{\circ}\text{C}$	95
Sušina:	%	70

Certifikačná značka

Výkon produktu uvedený vyššie sa zhoduje s deklarovateľnými údajmi.

Deklarácia výkonu bola vystavená v súlade s Reguláciou (EÚ) č. 305/2011.



1023