

TECHNICKÝ LIST

POLYMÉROVÝ ZÁKLADNÝ NÁTER N08

Popis materiálu:	POLYMÉROVÝ ZÁKLADNÝ NÁTER N08 je transparentný, homogénny roztok s nízkou viskozitou zložený z polymérov a modifikujúcich prísad. Farba sa líši od svetlohnedej po tmavohnedú. Náter má vysokú príľnavosť k rôznym podkladom z dôvodu vysokej penetrácie a krátkej doby vytvrdzovania. Je odolný voči zásadám.
Oblasť použitia:	- Používa sa počas prípravy podkladov (asfalt, betón, kov, azbestocementová doska, lepená drevotriesková doska, atď.) na odprášenie povrchu a zvýšenie adhézneho sily: - pred utesnením spojov (tmely na báze bitúmenu, polyuretánu); - pred inštaláciou cestných spájacích pások; - pred fixáciou na strešnej krytine alebo hydroizolácii bitúmenových materiálov (obzvlášť účinné pri práci s ataktickými polypropylénovými modifikovanými materiálmi); - pred vyklápaním polymérnych membrán, ktoré sú pokladané pevným alebo čiastočným preklopením.
Spôsob použitia:	- Pred použitím premiešajte a rovnomerne utrite štetcom, valčekom alebo vhodnou striekacou pištoľou. Rozsah aplikačných teplôt je od -20°C do +40°C. Pri teplotách pod +5°C uchovávať v teplej miestnosti najmenej 24 hodín. - Pri ručnom nanášaní od 0,10 do 0,35 kg/m², v závislosti od nasiakavosti podkladu, je spotreba pri spojoch základného náteru pred utesnením braná ako 3% hmotnosti tmelu. - Chráňte pred otvoreným ohňom. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.
Balenie:	Kovové vedro: 10l, 20l
Skladovanie:	Skladovanie na suchom mieste, mimo dosah slnečného žiarenia, pri teplote od -20°C do +30°C. Záručná doba skladovateľnosti je 12 mesiacov.
Doprava:	Výrobok je prepravovaný všetkými druhmi dopravy v zakrytých vozidlách v jednej rade na výšku v súlade s Pravidlami o preprave tovaru. Ukladanie paliet na seba je zakázané. Produkt je nutné prepravovať v súlade s pravidlami prepravy horľavých materiálov.

Základné fyzické a mechanické vlastnosti výrobku

Parameter	Jednotka	Hodnota	Metóda testovania
Suchý zvyšok:	%	≥ 28	GOST 31939-2012 (ISO 3251:2008)
Hustota:	g/cm ³	0,78 – 0,84	GOST 3900-85
Relatívna viskozita:	s	15 – 30	ISO 2431 s priemerom trysky 4 mm
Doba sušenia:	min	≤ 15	GOST 19007-73
Odolnosť voči zásadám:	-	vyhovuje	TU 20.30.12-130-72746455-2020
Čistá hmotnosť:	kg	7 a 14	-

Certifikačná značka

Výkon produktu uvedený vyššie sa zhoduje s deklarovateľnými údajmi.
 Deklarácia výkonu bola vystavená v súlade s Reguláciou (EÚ) č. 305/2011.

