TECHNICKÝ LIST

SINDEROL KSK

Zloženie pásu	• **Úprava horného povrchu pásu:** Ochranné a dekoratívne bridličné šupiny. Pozdĺžny okraj pásu v šírke 70-100 mm bez posypu, krytý polymérnou fóliou. • **Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:** Zmes asfaltu modifikovaného SBS elastomérmi s minerálnymi plnivami. • **Nosná vložka:** Polyesterové rúno. • **Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou:** ou: Zmes asfaltu modifikovaného elastomérmi s adhéznymi prísadami. • **Úprava dolného povrchu pásu:** Ľahko odstrániteľná silikónová fólia.
Technická špecifikácia	• EN 13 707+ A2: 2009 Hydroizolačné pásy a fólie - Vystužené asfaltové pásy pre hydroizoláciu striech.
Účel použitia	• **Hydroizolácia striech.** Finálna vrstva hydroizolačného súvrstvia strešného plášťa s vysokými požiadavkami na ťažnosť, mechanickú odolnosť a dlhodobú životnosť.
Spôsob použitia	• Pás sa spracúva lepením, natavovaním alebo mechanickým kotvením na vhodný podklad za súčasného odstránenia separačnej fólie na spodnom povrchu. Minimálna teplota ovzdušia a vlastného pásu pri spracovaní je +0 °C za predpokladu následného natavovania vrchného pásu. V prípade, že nebude nasledovať ihneď natavovanie vrchného pásu, musí byť minimálna teplota ovzdušia a pásu pri spracovaní +15 °C. Veľkosť pozdĺžnych spojov (presahov) je 100 mm (min. 80) a priečnych spojov je 150 mm (min. 120 mm).
Balenie	• Pásy sa dodávajú v rolkách. Rolky sú zabezpečené proti rozbaleniu pomocou baliacich pások. Výrobky sa dodávajú na paletách fixované vo vertikálnej polohe.
Označenie	• Údaje o výrobku sú uvedené na baliacej páske alebo na identifikačnom štítku, prípadne ich kombináciou a spĺňajú požiadavky príslušných noriem.
Doprava	• Doprava sa vykonáva vo vertikálnej polohe v uzavretých dopravných prostriedkoch. Prepravu v nekrytých dopravných prostriedkoch možno vykonať len v prípade, že výrobky sú prepravované na paletách zabezpečených zmršťovacou fóliou.
Skladovanie	• Výrobok sa skladuje vo vertikálnej polohe na paletách. Rolky musia byť chránené pred priamym vetrom, slnečným žiarením a inými zdrojmi tepla, ktoré by mohli spôsobiť ich deformáciu.
Záruka	• Záruka na funkčnosť je 10 rokov.

Rozmer pásu (š x d)	Počet roliek na palete	Plocha rolky (m^2)	Plocha na palete (m^2)	Váha palety brutto cca (kg)
0,5m x 5m	70	2,5	175	650

SINDEROL KSK

Certifikačná značka
1370-CPR-0041 – UAB Mida LT - No. 1370

CE

Technické parametre pásu:

Charakteristika	Skúšobná metóda/klasifikácie	Jednotka	Hodnota alebo údaj
Zjavné chyby:	EN 1850-1:2000	-	bez zjavných chýb
Dĺžka:	EN 1848-1:2000	m	≥ 4,95
Šírka:	EN 1848-1:2000	m	≥ 0,49
Plošná hmotnosť *:	EN 1849-1:2000	kg/m²	3,5
Priamosť:	EN 1848-1:2000	20 mm/5 m	Vyhovuje
Hrúbka:	EN 1849-1:2000	mm	3,0+/-0,2
Vodotesnosť (10 kPa/24h):	EN 1928:2001	-	Vyhovuje
Reakcia na oheň:	EN 13501-1+A1:2010 EN ISO 11925-2:2011	-	trieda E
Najväčšia ťahová sila - priečny smer:	EN 12311-1:2000	N/50 mm	400+/-150
Najväčšia ťahová sila - pozdĺžny smer:	EN 12311-1:2000	N/50 mm	500+/-150
Najväčšie pretiahnutie - priečny smer:	EN 12311-1:2000	%	40+/-10
Najväčšie pretiahnutie - pozdĺžny smer:	EN 12311-1:2000	%	40+/-10
Ohybnosť pri nízkej teplote:	EN 1109:2000	°C	≤ -15
Odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote	EN 1110:2011	°C	≥ 90
Priepustnosť vodných pár:	EN 1931:2001	-	30 000+/-6 000
Vplyv chemikálií na vodotesnosť	EN 1847:2010	-	-
Vplyv umelého starnutia na vodotesnosť	EN 1296:2001 EN 1928:2001	-	-
Odolnosť proti statickému zaťaženiu:	EN 12730:2001	kg	≥ 10
Odolnosť proti nárazu:	EN 12691:2006	mm	≤ 500
Odolnosť proti pretrhnutiu - priečny smer:	EN 12310-1:2000	N	150+/-50
Odolnosť proti pretrhnutiu - pozdĺžny smer:	EN 12310-1:2000	N	150+/-50
Šmyková odolnosť v priečnom spoji:	EN 12317-1:2000	N/50mm	-
Šmyková odolnosť v pozdĺžnom spoji:	EN 12317-1:2000	N/50mm	-

Výrobok neobsahuje nebezpečné látky
* Orientačný údaj